

ProRox® GR 903



ProRox GR 903 est un granulat de laine de roche sans additifs ajoutés.

Application

Ce granulat est particulièrement adapté à l'isolation thermique et acoustique des boîtes froides et des installations cryogéniques.

Propriétés du produit

Propriétés	Performances							Normes
Conductivité thermique (densité de remplissage 100 – 200 kg/m ³)	T _m (°C)	-180	-140	-100	-60	-20	20	EN 12667
	λ (W/mK)	0,015	0,018	0,022	0,027	0,033	0,039	
Qualité AS	Concentration en ion chlorure < 10 ppm							EN 13468
Comportement au feu	Euroclass A1							EN 13501-1

Agrément technique

ProRox GR 903 granulat de laine de roche répond à la norme AGI Q 118 Insulation work for refrigeration on industrial installations; air separation plants

Dans la mesure où ROCKWOOL n'a aucun contrôle sur la conception de l'installation, la main-d'œuvre, les accessoires utilisés ou les conditions de pose, l'entreprise ne peut garantir l'efficacité ou le résultat des installations contenant des produits ROCKWOOL. La responsabilité générale de ROCKWOOL et les recours possibles sont limités par les conditions générales de vente; La présente garantie a préséance sur toute autre garantie expresse ou implicite, y compris les garanties relatives à la qualité marchande et à l'adéquation du produit pour un usage particulier. ROCKWOOL Technical Insulation se réserve le droit d'apporter les modifications nécessaires au produit à tout moment. Les caractéristiques techniques sont donc sujettes à modification.