

# ProRox® WM 960

ProRox WM 960 jsou rohože z kamenné vlny pojené organickou pryskyřicí s jednostranně našitým drátěným pletivem. Rohože na pletivu ProRox WM 960 jsou vhodné zejména pro průmyslové izolace, jako jsou vysokotlaké parovody, opravy kolon, kotlů, pecí, kde se tuhé materiály těžko aplikují, a kde jsou vysoké požadavky na tepelnou odolnost izolace.



## Technické parametry

	Vlastnosti výrobku													Norma
Součinitel tepelné vodivosti	T (°C)	50	100	150	200	250	300	350	400	500	600	660	EN 12667	
	$\lambda$ (W/mK)	0,039	0,045	0,052	0,059	0,068	0,078	0,089	0,102	0,131	0,167	0,191		
Maximální provozní teplota	660 °C													EN 14706
Třída reakce na oheň	EuroClass A1													EN 13501-1
Jmenovitá objemová	100 kg/m <sup>3</sup>													EN 1602
Absorpce vody	WS1 ( $\leq 1$ kg/m <sup>2</sup> )													EN 1609
Obsah chloridových iontů	CL10 ( $\leq 10$ ppm)													EN 13468
Faktor difúzního odporu	$\mu = 1$													EN 14303
EN 14303 Kód výrobku*	MW EN 14303-T2-ST(+660-WS1-CL10)													EN 14303

\* Třída tloušťky deklarovaná při zátěži 1000 Pa

## Dodržování předpisů

Rohože na drátěném pletivu ProRox WM 960 zcela vyhovují požadavkům stanoveným mezinárodně uznávanými normami (EN 14303).

Společnost ROCKWOOL nemá žádnou kontrolu nad návrhem izolace, konstrukcí, provedením, příslušenstvím ani nad aplikačními podmínkami a neručí tedy za užitkové vlastnosti či jakýkoli výsledek instalací obsahujících produkty ROCKWOOL. Celková odpovědnost společnosti ROCKWOOL a dostupné opravné prostředky jsou omezeny obecnými obchodními podmínkami. Tato záruka nahrazuje všechny ostatní záruky a vyjádřené nebo předpokládané podmínky včetně záruk obchodovatelnosti a vhodnosti pro určitý účel.

Společnost Rockwool Technical Insulation si vyhrazuje právo kdykoli provést nezbytné změny produktů. Uvedené technické specifikace se tedy mohou změnit.

ROCKWOOL® Technical Insulation, ROCKWOOL®, SeaRox® a ProRox® jsou registrované ochranné známky společnosti ROCKWOOL International A/S a nemohou být bez předchozího písemného souhlasu používány.