

ProRox® LF 970^{SC}

ProRox LF 970^{SC} er løs isolering fremstillet af uimprægneret, ikke brændbar mineraluld. Produktet leveres som en måtte, der nemt kan opdeles i løse totter. Leveres både med og uden olie. Typisk densitet ved emballering er 120 kg/m³. Totterne er anbragt tæt sammen for at opnå større densitet. Bruges til varmeisolering af små hulrum, hvor produktet kan anbringes mellem 2 overflader.



Produktegenskaber

	Værdier							Normer
Termisk ledningsevne	T (°C)	10	100	200	300	400	500	EN 12667
	λ (W/mK)	0,0,35	0,0,46	0,066	0,092	0,126	0,166	
Maks. servicetemperatur	680°C							EN 14706
Reaktion på brand	Euroclass A1							EN 13501-1
Vandabsorbering	< 1 kg/m ²							EN 1609
Dampdiffusionstal	μ = 1							EN 14303

ROCKWOOL har ingen kontrol over isoleringens design og udførelse, supplerende materialer eller anvendelsesforhold, og ROCKWOOL garanterer derfor ikke for ydeevne eller resultaterne fra en installation, som indeholder ROCKWOOL produkter. ROCKWOOL's samlede ansvar og tilgængelige retsmidler er begrænset af de generelle salgsvilkår og -betingelser. Denne garanti træder i stedet for alle andre garantier og betingelser, udtrykkelige eller underforståede, herunder garanti for salgbarhed og egnethed til et bestemt formål. ROCKWOOL Technical Insulation forbeholder til enhver tid sig ret til at foretage nødvendige produktændringer. Tekniske specifikationer er således med forbehold for ændringer.