

ProRox® SL 930^D

ProRox SL 930^D er en fast stenuldsbatts. ProRox SL 930^D er særligt egnet til termisk- og lydisolering af tanke og beholdere. Produktet leveres som standard i AS kvalitet.



Produktegenskaber

	Værdier								Normer
Termisk ledningsevne	T (°C)	50	100	150	200	250	300	350	EN 12667
	λ (W/mK)	0,040	0,049	0,059	0,070	0,085	0,103	0,122	
Maks. servicetemperatur	350 °C								EN 14706
Reaktion på brand	Euroclass A1								EN 13501-1
Vandopløseligt klorid indhold	Klorindhold < 10 ppm (AS-kvalitet)								EN 13468
Vandabsorbtion	< 1 kg/m ²								EN 1609
Dampdiffusionstal	$\mu = 1$								EN 14303
Lufttryksmodstand	> 20 kPa s/m ²								EN 29053
Kodebetegnelse	MW EN 14303-T4(T3 if t<60)-ST(+)-350-WS1-CL10								EN 14303

Overholdelse

ProRox SL 930^D er i fuld overensstemmelse med kravene foreskrevet i internationalt anerkendte standarder som EN14303.

ROCKWOOL har ingen kontrol over isoleringens design og udførelse, supplerende materialer eller anvendelsesforhold, og ROCKWOOL garanterer derfor ikke for ydeevne eller resultaterne fra en installation, som indeholder ROCKWOOL produkter. ROCKWOOL's samlede ansvar og tilgængelige retsmidler er begrænset af de generelle salgsvilkår og -betingelser. Denne garanti træder i stedet for alle andre garantier og betingelser, udtrykkelige eller underforståede, herunder garanti for salgbarhed og egnethed til et bestemt formål. ROCKWOOL Technical Insulation forbeholder til enhver tid sig ret til at foretage nødvendige produktændringer. Tekniske specifikationer er således med forbehold for ændringer.