

ProRox® SL 960^{SC}

ProRox SL 960^{SC} er en formfast stenuldsbatts og er særlig egnet til termisk og lydisolering af tanke og beholdere på op til mellemtemperaturer. Produktet kan bruges i branddøre.



Produktegenskaber

	Værdier											Normer
Termisk ledningsevne	T (°C)	50	100	150	200	250	300	350	400	500	600	EN 12667
	λ (W/mK)	0,042	0,046	0,055	0,064	0,075	0,087	0,102	0,120	0,161	0,208	
Maks. servicetemperatur	650° C											EN 14706
Reaktion på brand	Euroclass A1											EN 13501-1
Nominal densitet	102 kg/m ³											EN 1602
Vandabsorbering	< 1 kg/m ²											EN 1609
Dampdiffusionstal	$\mu = 1$											EN 14303
Luftrykmodstand	> 60 kPa.s/m ²											EN 29053
Kodebetegnelse	MW EN 14303-T4(T3 if t<60)-ST(+)/650-WS											EN 14303

Overholdelse af standarder

ProRox SL 960^{SC} er i fuld overensstemmelse med kravene foreskrevet i internationalt anerkendte standarder som EN14303.

ROCKWOOL har ingen kontrol over isoleringens design og udførelse, supplerende materialer eller anvendelsesforhold, og ROCKWOOL garanterer derfor ikke for ydeevne eller resultaterne fra en installation, som indeholder ROCKWOOL produkter. ROCKWOOL's samlede ansvar og tilgængelige retsmidler er begrænset af de generelle salgsvilkår og -betingelser. Denne garanti træder i stedet for alle andre garantier og betingelser, udtrykkelige eller underforståede, herunder garanti for salgbarhed og egnethed til et bestemt formål. ROCKWOOL Technical Insulation forbeholder til enhver tid sig ret til at foretage nødvendige produktændringer. Tekniske specifikationer er således med forbehold for ændringer.