

ProRox® LF 970^{PL}

ProRox LF 970^{PL} on kõrge tootlikkusega, lahtise villa isolatsioonimaterjal. Toode on mõeldud kasutamiseks isolatsioonimaterjalina tehniliste vahendite ümber, vahekohtades ja piiratud aladel.



Kasutusala

Lahtist villa ProRox SL 970^{PL} kasutatakse paljude vedelhapniku ettevõtete, korstnate ja tehniliste vahendite tootjate poolt.

Tehnilised andmed

	Tooteomadused	Standard
Soojusjuhtivus ja tihedus 200 kg/m ³	$\lambda_D = 0,035 \text{ W/mK}$	EN 12667
Maksimaalne teenindustemperatuur	680 °C	EN 14706
Tulekindlus	Euroclass A1	EN 13501-1
Nominaalne tihedus	~ 90 kg/m ³	EN 1602
Toote markeering	MW-EN 14064-1-S1-MU1	EN 14064-1

Kuna ettevõttel ROCKWOOL puudub kontroll isolatsiooni disaini ja paigaldusviisi, lisatarvikute materjalide või rakenduste seisukorra üle, ei anna ettevõtte ROCKWOOL garantiid mis tahes ROCKWOOLi tooteid sisaldava paigaldise toimimisele. Ettevõtte ROCKWOOL üldine vastutus ja saadavalolevad heastamisvahendid on piiratud üldiste müügitingimustega. See garantii asendab kõiki muid otseseid või kaudseid garantiisid ja tingimusi, k.a kaubanduslikkust ja teatud otstarbeks sobivust puudutavaid garantiisid. ROCKWOOL Technical Insulation jätab endale õiguse teha tootesse igal ajal vajalikke muudatusi. Seetõttu jäetakse õigus teha tehnilistes spetsifikatsioonides muudatusi.