

ProRox® SL 930^{SC}

ProRox SL 930^{SC} on joustava kivivillalevy. ProRox SL 930^{SC} soveltuu vaaka- ja pystysuuntaisten seinien lämpöeristämiseen.



Tuotteen ominaisuudet

	Prestatie						Norm
Lämmönjohtavuus	T_m (°C)	50	100	150	200	220	EN 12667
	λ (W/mK)	0,043	0,054	0,068	0,085	0,092	
Korkein käyttölämpötila		250 °C					EN 14706
Paloluokka		Euroclass A1					EN 13501-1
Nimellistiheys		60 kg/m ³					EN 1602
Vedenimeytyminen		≤ 1 kg/m ²					EN 1609
Vesihöyryn läpäisyvastus		$\mu = 1$					EN 14303
Ilmanläpäisevyys		> 15 kPa.s/m ²					EN 29053
Merkintäkoodi		MW EN 14303-T4(T3 if t<60)-ST(+)-250-WS					EN 14303

Säännöstenmukaisuus

ProRox SL 930^{SC} -levyt täyttävät EN14303:n kaltaisten kansainvälisten standardien vaatimukset.

Koska ROCKWOOL ei voi vaikuttaa eristyksen suunnitteluun, asennustyöhön, materiaaleihin eikä asennusolosuhteisiin, ROCKWOOL ei takaa ROCKWOOL-tuotteita sisältävien eristysten suorituskykyä eikä eristämistuloksia. ROCKWOOLin yleinen vastuu ja vahingonkorvausvelvollisuus rajoittuvat yleisiin myyntiehtoihin. Tämä takuu korvaa kaikki muut takuut ja ilmaistut tai ymmärretyt ehdot, mukaan lukien takuut kaupallisesta hyödynnettävyydestä ja soveltuvuudesta tiettyyn käyttötarkoitukseen. ROCKWOOL Technical Insulation pidättää oikeuden tehdä tuotteisiin tarvittavia muutoksia koska tahansa. Siksi tekniset tiedot voivat muuttua.