

# ProRox® SL 960<sup>SC</sup>

ProRox SL 960<sup>SC</sup> on kestävä ja jäykkä levy, joka soveltuu erityisesti kohtuullisille lämpötiloille altistuvien säiliöiden lämpö- ja akustiseen eristämiseen. Tätä tuotetta voidaan käyttää myös palo-ovissa.



## Tuotteen ominaisuudet



	Suorituskyky											Normit
	T <sub>m</sub> (°C)	50	100	150	200	250	300	350	400	500	600	
Lämmönjohtavuus	λ (W/mK)	0,042	0,046	0,055	0,064	0,075	0,087	0,102	0,120	0,161	0,208	EN 12667
Korkein käyttölämpötila		650 °C										EN 14706
Paloluokka		Euroclass A1										EN 13501-1
Nimellistiheys		102 kg/m <sup>3</sup>										EN 1602
Vedenimeytyminen		≤ 1 kg/m <sup>2</sup>										EN 1609
Vesihöyryn läpäisyvastus		μ = 1										EN 14303
Ilmanläpäisevyys		> 60 kPa.s/m <sup>2</sup>										EN 29053
Merkintäkoodi		MW EN 14303-T4(T3 if t<60)-ST(+)-650-WS										EN 14303

## Säännöstenmukaisuus

ProRox SL 960<sup>SC</sup> -levyt täyttävät EN14303:n kaltaisten kansainvälisten standardien vaatimukset.

Koska ROCKWOOL ei voi vaikuttaa eristyksen suunnitteluun, asennustyöhön, materiaaleihin eikä asennusolosuhteisiin, ROCKWOOL ei takaa ROCKWOOL-tuotteita sisältävien eristysten suorituskykyä eikä eristämistuloksia. ROCKWOOLin yleinen vastuu ja vahingonkorvausvelvollisuus rajoittuvat yleisiin myyntiehtoihin. Tämä takuu korvaa kaikki muut takuut ja ilmaistut tai ymmärretyt ehdot, mukaan lukien takuut kaupallisesta hyödynnettävyydestä ja soveltuvuudesta tiettyyn käyttötarkoitukseen. ROCKWOOL Technical Insulation pidättää oikeuden tehdä tuotteisiin tarvittavia muutoksia koska tahansa. Siksi tekniset tiedot voivat muuttua.