

ProRox® SL 980^{SC}

ProRox SL 980^{SC} on kestävä ja jäykkä kivivillalevy rakenteiden lämpö- ja akustiseen eristämiseen, kun säiliöiden eristeille asetetaan suuret lämpötilankestovaatimukset.



Tuotteen ominaisuudet

	Suorituskyky													Normit
	T _m (°C)	50	100	150	200	250	300	350	400	500	600	650	670	
Lämmönjohtavuus	λ (W/mK)	0,044	0,048	0,054	0,062	0,071	0,081	0,092	0,104	0,133	0,165	0,185	0,193	EN 12667
Korkein käyttölämpötila		700 °C												EN 14706
Paloluokka		Euroclass A1												EN 13501-1
Nimellistiheys		140 kg/m ³												EN 1602
Vedenimeytyminen		≤ 1 kg/m ²												EN 1609
Vesihöyryn läpäisyvastus		μ = 1												EN 14303
Ilmanläpäisevyys		> 110 kPa.s/m ²												EN 29053
Merkintäkoodi		MW EN 14303-T4-ST(+)-700-WS												EN 14303

Säännöstenmukaisuus

ProRox SL 980^{SC} -levyt täyttävät EN14303:n kaltaisten kansainvälisten standardien vaatimukset.

Koska ROCKWOOL ei voi vaikuttaa eristyksen suunnitteluun, asennustyöhön, materiaaleihin eikä asennusolosuhteisiin, ROCKWOOL ei takaa ROCKWOOL-tuotteita sisältävien eristysten suorituskykyä eikä eristämistuloksia. ROCKWOOLin yleinen vastuu ja vahingonkorvausvelvollisuus rajoittuvat yleisiin myyntiehtoihin. Tämä takuu korvaa kaikki muut takuut ja ilmaistut tai ymmärretyt ehdot, mukaan lukien takuut kaupallisesta hyödynnettävyydestä ja soveltuvuudesta tiettyyn käyttötarkoitukseen. ROCKWOOL Technical Insulation pidättää oikeuden tehdä tuotteisiin tarvittavia muutoksia koska tahansa. Siksi tekniset tiedot voivat muuttua.