

ProRox® SL 590

A ProRox SL 590 lépésálló kőzetgyapot tábla mely kiválóan ellenáll a mechanikai terheléseknek. (mint például a rajta járó munkások súlya).



Muszaki paraméterek

	Termékjellemzők							Szabvány
	T (°C)	50	100	150	200	250	300	
Hővezetési tényező	λ (W/mK)	0,046	0,051	0,057	0,063	0,071	0,078	EN 12667
Legmagasabb működési hőmérséklet		300 °C						EN 14707
Tűzvédelmi osztály		EuroClass A1						EN 13501-1
Vízfelvétel		WS1 (≤ 1 kg/m ²)						EN 1609
Klorid tartalom		CL10 (≤ 10 ppm)						EN 13468
Páradiffúziós ellenállási tényező		$\mu = 1$						EN 14303
Nyomófeszültség		CS(10)50 (≥ 50 kPa)						EN 826
Termékkód		MW EN 14303-T4-ST(+)-300-CS(10)50-WS1-CL10						EN 14303

Felhasználás

A ProRox SL 590 terméket tartályok tetejének hőszigetelésére és járhatóvá tételére fejlesztettük ki, emellett mechanikai terhelésnek kitett szerkezetek hő- és hangszigetelésére is kiválóan alkalmas.

Mivel a ROCKWOOL nem gyakorol ellenőrzést a szigetelés tervezése és kivitelezése, a hozzávaló anyagok vagy a felhasználás körülményei felett, a ROCKWOOL nem vállal felelősséget a ROCKWOOL termékeket tartalmazó installációk teljesítményére vagy eredményére vonatkozóan. A ROCKWOOL általános felelősségére és a jogorvoslati lehetőségekre az értékesítés általános feltételei vonatkoznak. Jelen garancia valamennyi kifejezett vagy hallgatóságos garancia és feltétel helyébe lép, beleértve a forgalomképesség garanciáját és egy adott célra vonatkozó alkalmasságot.

A ROCKWOOL Technical Insulation fenntartja magának a jogot, hogy szükség esetén bármikor változtasson a terméken. Ezért előfordulhat, hogy a műszaki specifikációk változnak.