

ProRox® GR 903

ProRox GR 903 on kivivillast isoleeriv toode graanulite kujul.



Rakendus

See toode on eriti sobiv krüokülmutite ja õhuseparaatorite soojus- ja heliisolatsiooniks. Samuti võib seda kasutada kõrgetel temperatuuridel töötavatel tööstuslikel rakendustel näiteks tühimike isolatsiooniks.

Toote omadused

Omadused	Sooritus											Normid
Soojusjuhtivus *	T (°C)	-150	-100	-50	0	50	100	200	300	400	500	EN 12667
	λ (W/mK)	0,021	0,026	0,032	0,038	0,045	0,052	0,068	0,087	0,107	0,129	
Tuletundlikkus	Euroclass A1											EN 13501-1
Korrosioonikindlus	Vette lekkivate kloriidioonide jääkkogused: ≤ 10 mg/kg											EN 13468

(*) Täiteaine tihedus 170 kg/m³.

Vastavus

- ProRox GR 903 vastab üldtunnustatud standardite nagu AGI Q 118 ning tehase spetsifikatsioonide nõuetele.
- Ettevõtte ROCKWOOL kivivillast isolatsioon on valmistatud vulkaanilisest kivimist ning see vastab määruse (EL) nr 1272/2008 märkusele Q

Kuna ettevõtte ROCKWOOL puudub kontroll isolatsiooni disaini ja valmistusviisi, lisatarvikute materjalide või paigaldusolude üle, ei anna ettevõtte ROCKWOOL garantiid mis tahes ROCKWOOLi tooteid sisaldava paigaldise toimimisele. Ettevõtte ROCKWOOL üldine vastutus ja saadavalolevad heastamisvahendid on piiratud üldiste müügitingimustega. See garantii asendab kõiki muid otseseid või kaudseid garantiisid ja tingimusi, k.a kaubanduslikkust ja teatud otstarbeks sobivust puudutavaid garantiisid. ROCKWOOL Technical Insulation jätab endale õiguse teha tootesse igal ajal vajalikke muudatusi. Seetõttu jäetakse õigus teha tehnilistes spetsifikatsioonides muudatusi.

ROCKWOOL® Technical Insulation, ROCKWOOL®, SeaRox® ja ProRox® on ROCKWOOL International A/S-i registreeritud kaubamärgid ja neid ei tohi ilma eelneva kirjaliku loata kasutada.