

ProRox® GR 903



ProRox GR 903 on granuloitu kivivillamatto.

Käyttökohde

Tämä tuote on suunniteltu käytettäväksi sullontavillana ja erityisesti cold box- sekä ilmanerotuslaitosten akustiikka- ja lämpöeristykseen. Lisäksi sitä voidaan käyttää teollisuudessa esimerkiksi rakojen eristeenä korkeissa lämpötiloissa.

Tuotteen ominaisuudet

Ominaisuudet	Suorituskyky											Normit
Lämmönjohtavuus*	T (°C)	-150	-100	-50	0	50	100	200	300	400	500	
	λ (W/mK)	0,021	0,026	0,032	0,038	0,045	0,052	0,068	0,087	0,107	0,129	EN 12667
Paloluokka	Euroluokka A1											EN 13501-1
Korroosionkesto	Hyvin pienet vesiliukoisten kloridi-ionien määrät: ≤ 10 mg/kg											EN 13468

(*)Sullontatiheys 170 kg/m³.

Säännöstenmukaisuus

- ProRox GR 903 täyttää hyväksytyissä standardeissa asetetut vaatimukset, kuten AGI Q 118, ja tuotantolaitosten vaatimukset.
- ROCKWOOL-kivivillaeriste on valmistettu tuliperäisestä kiviaineksesta. Se täyttää Note Q -vaatimukset, säädös (ETA) 1272/2008.

Koska ROCKWOOL ei voi vaikuttaa eristyksen suunnitteluun, asennustyöhön, materiaaleihin eikä asennusolosuhteisiin, ROCKWOOL ei takaa ROCKWOOL-tuotteita sisältävien eristysten suorituskykyä eikä eristämistuloksia. ROCKWOOLin yleinen vastuu ja vahingonkorvausvelvollisuus rajoittuvat yleisiin myyntiehtoihin. Tämä takuu korvaa kaikki muut takuut ja ilmaistut tai ymmärretyt ehdot, mukaan lukien takuut kaupallisesta hyödynnettävyydestä ja soveltuvuudesta tiettyyn käyttötarkoitukseen. ROCKWOOL Technical Insulation pidättää oikeuden tehdä tuotteisiin tarvittavia muutoksia koska tahansa. Siksi tekniset tiedot voivat muuttua.

ROCKWOOL® Technical Insulation, ROCKWOOL®, SeaRox® ja ProRox® ovat ROCKWOOL International A/S:n rekisteröityjä tavaramerkkejä. Niitä ei saa käyttää ilman etukäteen saatua kirjallista lupaa.