

ProRox® WM 950

A ProRox WM 950 kevés kötőanyaggal ellátott kőzetgyapot szigetelő paplan, ami horganyzott dróttal van horganyzott dróthálóra tűzve. Rozsdamentes acélháló, rozsdamentes acél kötöződrót (SW) és/vagy szálerősítésű alumíniumfólia (ALU) kasírozás kérésre elérhető. A drótozott paplanok WR-Tech™ néven ismert, innovatív, víztaszító kötőanyaggal készülnek, hogy csökkenjen a szigetelés alatti korrózió (CUI) veszélye. A WR-Tech biztosítja, hogy kőzetgyapotunk megőrizze kiváló víztaszító képességét megemelt üzemi hőmérsékleteken is a CUI tartományon belül, egyúttal megtartja a kőzetgyapot kiváló hőteljesítményét használat közben.



Alkalmazás

A dróthálós paplan a környezetnek kitett ipari berendezések, például petrokémiai üzemekben és finomítóknak használt kültéri ipari csővezetékek és berendezések hő- és hangszigetelésére alkalmas.



Terméktulajdonságok az EN 14303 szabvány szerint

Tulajdonságok	Teljesítmény												Szabványok
Hővezetés	T (°C)	50	100	150	200	250	300	350	400	500	600	640	EN 12667
	λ (W/mK)	0,039	0,045	0,053	0,062	0,072	0,084	0,097	0,112	0,146	0,192	0,213	
Legnagyobb üzemi hőmérséklet	640°C												EN 14706
Tűzzel szembeni viselkedés	Euroosztály A1 Nem éghető												EN 13501-1 IMO 2010 FTPC
Testsűrűség	80 kg/m ³												EN 1602
Korrózióállóság	Vízben oldódó klorid-ionok mennyisége: ≤ 10 mg/kg												EN 13468
Vízfelvétel-képesség	$\leq 0,2$ kg/m ² $\leq 0,2$ kg/m ² (250°C-on, 24 órán át történő előmelegítést követően)												EN 1609 EN ISO 29767
Vízgőzdiffúzióval szembeni ellenállás	$\mu = 1$												EN 14303
Bevonatokra gyakorolt hatás	Nem tartalmaz olyan anyagokat (pl. szilikonolaj), amelyek befolyásolhatják a felület nedvesítését												VW 3.10.7
Termékkód*	MW EN 14303-T2-ST(+640-WS1-CL10)												EN 14303

* A vastagsági osztályozás 1000 Pa terhelés mellett került meghatározásra

Megfelelőség

- ProRox WM 950 teljes mértékben eleget tesznek a következő nemzetközileg elismert szabványoknak: EN 14303, ASTM C592 Type III, ASTM C795, VDI 2055, CINI 2.2.02.
- A fenti termék leírások érvényesek egyéb rendelkezésre álló termékváltozatokra és/vagy opcionális burkolatokra.
- A ROCKWOOL kőzetgyapot szigetelés vulkáni kőzetből készül, és nem minősül veszélyes anyagnak az 1272/2008/EK Rendelet Q. megjegyzése szerint.

Mivel a ROCKWOOL nem gyakorol ellenőrzést a szigetelés tervezése és kivitelezése, a hozzávaló anyagok vagy a felhasználás körülményei felett, a ROCKWOOL nem vállal felelősséget a ROCKWOOL termékeket tartalmazó installációk teljesítményére vagy eredményére vonatkozóan. A ROCKWOOL általános felelősségére és a jogorvoslati lehetőségekre az értékesítés általános feltételei vonatkoznak. Jelen garancia valamennyi kifejezett vagy hallgatóságos garancia és feltétel helyébe lép, beleértve a forgalomképesség garanciáját és egy adott célra vonatkozó alkalmasságot. A ROCKWOOL Technical Insulation fenntartja magának a jogot, hogy szükség esetén bármikor változtasson a terméken. Ezért előfordulhat, hogy a műszaki specifikációk változnak.

A ROCKWOOL® Technical Insulation, a ROCKWOOL®, a SeaRox® és a ProRox® márkanevek a ROCKWOOL International A/S bejegyzett védjegyei és nem használhatóak a cég előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül.