

ProRox® SL 950

ProRox SL 950 jsou polotuhé desky z kamenné vlny. Standardní rozměr: 1000x600 mm v balících.

Použití

Desky ProRox SL 950 jsou určeny pro tepelnou a akustickou izolaci technických zařízení, jako jsou nádrže, pece, elektrostatické odlučovače a zařízení s maximální provozní teplotou do 640°C. Jsou vhodné na rovné a mírně zakřivené stěny.



Technické parametry

	Vlastnosti výrobku													Norma
	T (°C)	50	100	150	200	250	300	350	400	500	600	640		
Součinitel tepelné vodivosti	λ (W/mK)	0,039	0,045	0,053	0,062	0,073	0,084	0,097	0,112	0,144	0,185	0,203		EN 12667
Maximální provozní teplota		640 °C												EN 14706
Třída reakce na oheň		Euroclass A1												EN 13501-1
Jmenovitá objemová hmotnost		80 kg/m ³												EN 1602
Obsah chloridových iontů		CL10 (≤ 10 ppm)												EN 13468
Absorpce vody		< 1 kg/m ²												EN 1609
Faktor difúzního odporu		$\mu = 1$												EN 14303
Kód výrobku		MW EN 14303-T4(T3 if t<60)-ST(+)-640-WS1-CL10												EN 14303

Společnost ROCKWOOL nemá žádnou kontrolu nad návrhem izolace, konstrukcí, provedením, příslušenstvím ani nad aplikačními podmínkami a neručí tedy za užitkové vlastnosti či jakýkoli výsledek instalací obsahujících produkty ROCKWOOL. Celková odpovědnost společnosti ROCKWOOL a dostupné opravné prostředky jsou omezeny obecnými obchodními podmínkami. Tato záruka nahrazuje všechny ostatní záruky a vyjádřené nebo předpokládané podmínky včetně záruk obchodovatelnosti a vhodnosti pro určitý účel. Společnost Rockwool Technical Insulation si vyhrazuje právo kdykoli provést nezbytné změny produktů. Uvedené technické specifikace se tedy mohou změnit.