

ProRox® PS 960

WR-Tech-sidosaineella

ProRox PS 960 on valmiiksi muotoiltua kivivillakourua. Tuote on valmistettu kivivillasta ja innovatiivisesta vettä hylkivästä WR-Tech-sidosaineesta, joka vähentää eristeen alla esiintyvän korroosion riskiä. Tuotetta saa myös tilauksesta vahvistetulla alumiinikalvolla varustettuna.



Käyttökohteet

Erittäin kestävät eristävät osat toimitetaan halkaistuna ja saranoituna, jotta asentaminen sujuu helposti, kun teollisuudessa käytettäviä putkistoja lämpö- ja äänieristetään.

Tuotteen ominaisuudet EN 14303 -standardin mukaisesti

Tuotteen ominaisuus	Suorituskyky								Normit
Lämmönjohtavuus keskilämpötilassa	T_m (°C)	50	100	150	200	250	300	350	EN ISO 8497
	λ (W/mK)	0,040	0,046	0,054	0,064	0,077	0,092	0,112	
Korkein käyttölämpötila	650°C								EN 14707
Sulamispiste	>1000°C								DIN 4102-17
Reagoiminen tuleen	Euroclass A1 _L Sytymätön								EN 13501-1 IMO 2010 FTPC
Nimellistiheys (*)	$\geq 100 \text{ kg/m}^3$								EN 13470
Korroosionkesto	Hyvin pienet vesiliukoisten kloridi-ionien määrät: $\leq 10 \text{ ppm}$								EN 13468
Veden imeytyminen	$\leq 0,2 \text{ kg/m}^2$ $\leq 0,2 \text{ kg/m}^2$ (24 tuntia kestäneen lämpötilaan 250°C kuumentamisen jälkeen)								EN 13472
Vesihöyryn läpäisyvastus	$\mu = 1$								EN 14303
Ilmanläpäisevyys	$> 80 \text{ kPa.s/m}^2$								EN 29053
Vaikutus pintakäsittelyjärjestelmiin	Ei sisällä pinnan vedenhylkivyyteen mahdollisesti vaikuttavia silikoniöljyn kaltaisia aineita.								VW 3.10.7
EN 14303 -merkintä	MW EN 14303-T9 (T8, if Do <150)-ST(+)-650-WS1-CL10								EN 14303
AGI-merkintä	10.04.04.65.99								AGI Q132-06



(*) ProRox-eriste täyttää EN 14303 -vaatimukset. Tiheys ei ole eristävä ominaisuus. Se kuvaa vain tuotteen painoa kuutiometriä kohden.

Säännöstenmukaisuus

- ProRox PS 960 -putkiosat täyttävät esimerkiksi seuraavien kansainvälisten standardien vaatimukset: EN 14303, CINI 2.2.03, VDI 2055, ASTM C795 ja ASTM C547: A-luokka tyypeille I, II ja IV.
 - Edellä mainitut tuotteen ominaisuudet perustuvat vain eurooppalaisiin standardeihin (EN). ASTM-standardien mukainen säännöstenmukaisuus ja suorituskyky on ilmoitettu sivustossamme. Saat kattavan luettelon hyväksynnöistä ja sertifioinneista myyntiedustajaltamme.
 - CE- ja AGI-merkinnät on rajoitettu Euroopassa toimivien tuotantolaitosten käyttöön.
- + Melunvaimennustiedot saatavana ISO 15665 -normin mukaisesti.

Koska ROCKWOOL ei voi vaikuttaa eristyksen suunnitteluun, asennustyöhön, materiaaleihin eikä asennusolosuhteisiin, ROCKWOOL ei takaa ROCKWOOL-tuotteita sisältävien eristysten suorituskykyä eikä eristämistuloksia. ROCKWOOLin yleinen vastuu ja vahingonkorvausvelvollisuus rajoittuvat yleisiin myyntiehtoihin. Tämä takuu korvaa kaikki muut takuut ja ilmaistut tai ymmärretyt ehdot, mukaan lukien takuut kaupallisesta hyödynnettävyydestä ja soveltuvuudesta tiettyyn käyttötarkoitukseen. ROCKWOOL Technical Insulation pidättää oikeuden tehdä tuotteisiin tarvittavia muutoksia koska tahansa. Siksi tekniset tiedot voivat muuttua.