

ProRox® GR 903



ProRox GR 903 ir akmens vates izolācijas produkts granulu formā.

Pielietojums

Šis produkts ir īpaši piemērots termiskai un akustiskai izolācijai aukstumkastēm un gaisa atdalīšanas iekārtām. To var izmantot arī augstas temperatūras industriālā pielietojuma izolācijai, piemēram, caurumiem.

Produkta īpašības

Īpašības	Eksploatācijas īpašības											Normas
Siltumvadītspēja *	T (°C)	-150	-100	-50	0.	50	100	200	300	400	500	
	λ (W/mK)	0,021	0,026	0,032	0,038	0,045	0,052	0,068	0,087	0,107	0,129	EN 12667
Reakcija uz uguni	Euroclass A1											EN 13501-1
Korozijas pretestība	Ūdenī izšķīdušo hlorīda jonu daudzums: ≤ 10 mg/kg											EN 13468

(*) Pildījuma blīvums 170 kg/m³.

Atbilstība

- ProRox GR 903 atbilst atzīto standartu, piemēram, AGI Q 118 noteiktajām prasībām un iekārtas specifikācijām.
- ROCKWOOL akmens vates izolācija ir veidota no vulkāniskā akmens un atbilst Note Q, Regula (EK) Nr. 1272/2008

Tā kā ROCKWOOL nav kontroles pār izolācijas dizainu un izpildījumu, piederumu materiāliem vai pielietojuma jomas apstākļiem, ROCKWOOL negarantē ROCKWOOL produktu saturošo instalāciju ekspluatāciju vai rezultātu. ROCKWOOL vispārīgo atbildību un pieejamos tiesiskos aizsardzības līdzekļus ierobežo vispārīgie pārdošanas noteikumi un nosacījumi. Šī garantija ir visu citu garantiju un tieši vai netieši izteiktu nosacījumu vietā, tostarp konkrēta mērķa produktivitātes un piemērotības garantijas. ROCKWOOL Technical Insulation patur tiesības jebkurā laikā veikt nepieciešamās produkta izmaiņas. Tādēļ tehniskās specifikācijas ir pakļautas izmaiņām.

ROCKWOOL® Technical Insulation, ROCKWOOL®, SeaRox® un ProRox® ir reģistrētas ROCKWOOL International A/S preču zīmes, un tās nedrīkst izmantot bez iepriekšējas rakstiskas piekrišanas.