

ProRox® GR 903



ProRox GR 903 yra granuliu formos akmens vatos izoliacijos gaminy.

Pritaikymas

Šis gaminy ypač tinka šaldymo įrangos ir oro separacijos įrenginių šilumos izoliacijai. Jis taip pat gali būti naudojamas pramoninių objektų, tokių kaip tuštumos, kur reikalingas atsparumas aukštai temperatūrai, izoliacijai.

Gaminio savybės

Savybės	Eksplotacinės savybės											Standartas
Šiluminis laidumas *	T (°C)	-150	-100	-50	0.	50	100	200	300	400	500	EN 12667
	λ (W/mK)	0,021	0,026	0,032	0,038	0,045	0,052	0,068	0,087	0,107	0,129	
Degumo klasifikacija	„Euroclass A1“											EN 13501-1
Atsparumas korozijai	Vandenyje tirpaus chloro jonų kiekis: ≤ 10 mg/kg											EN 13468

(*) Kimšimo tankis 170 kg/m³.

Atitiktis

- „ProRox GR 903“ atitinka pripažintų standartų, tokių kaip AGI Q 118, reikalavimus ir gamyklos specifikacijas.
- „ROCKWOOL“ akmens vatos izoliacija yra pagaminta iš vulkaninių uolienu ir atitinka Q pastabą, reglamentą (EB) Nr. 2008 / 1272

Kadangi ROCKWOOL nekontroliuoja izoliacijos konstrukcijos ir darbo, pagalbinų reikmenų medžiagu ar panaudojimo sąlygu, ROCKWOOL neteikia instaliacijų, kurioms panaudoti ROCKWOOL gaminiai, eksploatacinių savybių arba rezultato garantijas. Bendra ROCKWOOL atsakomybė ir galimi ištaisymo būdai užtikrinami bendrųjų pardavimo sąlygu ribose. Ši garantija pakeičia visas kitas, tiesiogiai išreikštas ar numanomas, garantijas ir sąlygas, įskaitant tinkamumo parduoti ir tinkamumo konkrečiam tikslui garantijas. „ROCKWOOL Technical Insulation“ pasilieka teisę bet kuriuo metu atlikti reikiamus gaminio pakeitimus. Tokiu būdu paskelbtos techninės specifikacijos gali būti keičiamos.

„ROCKWOOL® Technical Insulation“, „ROCKWOOL®“, „SeaRox®“ ir „ProRox®“ yra registruotieji „ROCKWOOL International A/S“ prekių ženklai ir negali būti naudojami be išankstinio rašytinio sutikimo.