

ProRox® GR 903



ProRox GR 903 je izolačný produkt z kamennej vlny v granulovanej forme.

Použitie

Tento produkt je zvlášť vhodný na tepelnú a akustickú izoláciu chladiacich boxov a zariadení na delenie vzduchu. Môže sa použiť aj na izoláciu vysokoteplotných priemyselných aplikácií, ako sú dutiny.

Vlastnosti výrobku

Vlastnosti	Úžitková vlastnosť											Normy
Tepelná vodivosť *	T (°C)	-150	-100	-50	0.	50	100	200	300	400	500	EN 12667
	λ (W/mK)	0,021	0,026	0,032	0,038	0,045	0,052	0,068	0,087	0,107	0,129	
Reakcia na oheň	Eurotrieda A1											EN 13501-1
Odolnosť proti korózii	Stopové množstvo chloridových iónov vyluhovateľných vo vode: ≤ 10 mg/kg											EN 13468

(*) Objemová hmotnosť 170 kg/m³.

Súlad

- ProRox GR 903 je v súlade s požiadavkami stanovenými medzinárodne uznávanými normami ako AGI Q 118 a špecifikáciami výrobných prevádzok.
- Izolácia ROCKWOOL z kamennej vlny je vyrobená zo sopečnej horniny a je v súlade s poznámkou Q nariadenia (ES) č. 1272/2008

Kedže ROCKWOOL nemá žiadnu kontrolu nad návrhom a spracovaním izolácie, príslušenstvom ani podmienkami aplikácie, ROCKWOOL nezaručuje úžitkové vlastnosti ani výsledok inštalácie, ktorá obsahuje výrobky ROCKWOOL. Celkové ručenie ROCKWOOL a dostupné opravné prostriedky sú obmedzené všeobecnými obchodnými podmienkami. Táto záruka platí namiesto všetkých iných záruk a podmienok, či už výslovných alebo vyplývajúcich, vrátane záruky predajnosti a vhodnosti na určitý účel. ROCKWOOL Technical Insulation si vyhradzuje právo kedykoľvek uskutočniť potrebné zmeny výrobku. Technické špecifikácie preto podliehajú zmenám.

ROCKWOOL® Technical Insulation, ROCKWOOL®, SeaRox® a ProRox® sú registrované ochranné známky ROCKWOOL International A/S a nemôžu sa používať bez predchádzajúceho písomného súhlasu.