

ProRox® GR 903



ProRox GR 903 är en stenullsisolering i granulatform.

Användningsområde

Den här produkten är särskilt lämplig för termisk och akustisk isolering av kylboxar och luftseparationsanläggningar. Den kan även användas för isolering av industritillämpningar med hög temperatur, till exempel håligheter.

Produktegenskaper

Egenskaper	Prestanda											Normer
Värmeledning * λ (W/mK)	T (°C)	-150	-100	-50	0	50	100	200	300	400	500	EN 12667
		0,021	0,026	0,032	0,038	0,045	0,052	0,068	0,087	0,107	0,129	
Brandreaktion	Euroclass A1											EN 13501-1
Korrosionsbeständig	Spårbara mängder vattenlösliga kloridjoner: ≤ 10 mg/kg											EN 13468

(*) Fylldensitet 170 kg/m³.

Överensstämmelse

- ProRox GR 903 uppfyller kraven i erkända standarder som exempelvis AGI Q 118 och anläggningsspecifikationer.
- ROCKWOOL stenullsisolering tillverkas av vulkanisk sten och uppfyller Anmärkning Q i förordning (EG) nr 1272/2008

Eftersom ROCKWOOL inte har något övergripande ansvar för isoleringsutförandet, personalens kompetens, tillbehörsmaterial eller användningsförhållanden lämnar inte ROCKWOOL någon garanti på prestanda eller resultat för någon installation som innehåller ROCKWOOL-produkter. ROCKWOOLs totala ansvar och tillgängliga ersättningar begränsas till de allmänna försäljningsvillkoren. Denna garanti ersätter samtliga garantier och villkor, uttryckta eller underförstådda, inkluderat garantier om säljbarhet och lämplighet för ett särskilt syfte. ROCKWOOL Technical Insulation förbehåller sig rätten att när som helst göra nödvändiga produktförändringar. Tekniska specifikationer kan därmed ändras.

ROCKWOOL® Technical Insulation, ROCKWOOL®, SeaRox® och ProRox® är registrerade varumärken som tillhör ROCKWOOL International A/S och kan inte användas utan föregående skriftligt medgivande.